

## (EE) \*Dekoratiivsete kipsplaatide paigaldusjuhend\*

### Aluspinna ettevalmistamine:

Dekoratiivplaatide all olev aluspind peab olema kuiv, tasane ja stabiilne (tolmu, mustuse, lubja, õlide ja rasvade vaba). Olemasolevad nõrga vastupidavusega värvikihi saasteained tuleb eemaldada. Seinale tuleb kruntida kruntimisvahendiga MAXGRUNT.




### Paigaldus:

Enne plaatide paigaldamist tuleb pind planeerida, seejärel plaadid ette valmistada ja veenduda, et neil ei ole nähtavaid defekte ega värvierinevusi. Plaatide tagaküljel olev kipsikihi sadestis, mis on tekkinud tootmise käigus, tuleb eemaldada traatharja või polüstüreeni kraabitsaga.



Valmisvuugiga plaatide paigaldamisel tuleb need paigaldada vuugiga ülespoole. Plaadid tuleb võtta korraga mitmest pakendist, et vähendada võimalikke värvierinevusi. Kui plaatidele ei ole ühtlast horisontaalset tuge, kasutage horisontaalset algusliistu. Kipsplaatide liimimiseks tuleb kasutada universaalset liimi tüüpi MAXGLUE. Liimi tuleb kanda vastavalt pakendil olevatele juhistele. Plaatide ei tohi liimida üksteise alla vertikaalses reas. Parima tulemuse saavutamiseks paigaldades järgmised horisontaalsed read eelmisest reast poole plaadi laiuse võrra nihutatult.



Lõikamiseks võib kasutada käsisaagi puidu või metalli jaoks. Paigaldustööd peaksid toimuma temperatuuril 5°C kuni 25°C. Erinevuste vältimiseks plaatide varjundites on soovitatav osta tooteid ühest tootepartiist. Tootja ei arvesta kaebusi plaatide kohta, mis on ostetud suure ajalise vahega.

### Hooldus:

Pärast plaatide paigaldamist, vähemalt 48 tundi hiljem (või pärast liimi ja plaatide täielikku kuivamist), tuleb kivi immutada immutusvahendiga MAX-ME (2l või 5l). Immutusvahend võib muuta plaadi varjundit, seetõttu on enne immutamist soovitatav teha test paigaldamata plaadil, et kontrollida, kas lõpptulemus on rahuldav.

### Tähelepanu!

Kõik paigaldustegevused tuleb teostada vastavalt ehituskunstile ja ohutusnõuetele, lähtudes ülaltoodud juhistest. Plaatide ei tohi liimida kohtades, kus temperatuur ületab 50°C ning kõrge õhuniiskusega kohtades. Plaatide varjundite erinevused on loomulik nähtus, mis tuleneb tootmise käsitööst. Tootja ei vastuta plaatide vale paigaldamise eest seinal ning paigalduse järgselt esitatud suuruse ja värvi kaebusi ei arvestata.

\* **LISAINFO:** Kehtib järgmistele plaatidele: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK, STANFORD.