

(FI) *Kipsilaattojen asennusohjeet*

Alustan valmistelu:

Alustan, jolle koristelaatat asennetaan, tulee olla kuiva, tasainen ja vakaa (vapaa pölystä, liasta, kalkista, öljyistä ja rasvoista). Olemassa olevat heikon kestävyysmaailmian maalepinnan likaantumiset on poistettava. Seinä tulee pohjustaa MAXGRUNT-pohjustusaineella.




Asennus:

Ennen laattojen asentamista on suunniteltava pinta, valmistettava laatat sekä varmistettava, etteivät ne sisällä näkyviä vikoja tai värieroja. Laattojen takapuolella oleva kipsikerrostuma, joka on syntynyt tuotannon aikana, on poistettava metalliharjalla tai styroksiraapalla.



Valmiiksi saumattujen laattojen asennuksessa ne on asetettava sauma ylöspäin. Laattoja on otettava useasta paketista samanaikaisesti mahdollisten värierojen tasoittamiseksi. Jos laatoille ei ole tasaista, vaakasuoraa tukea, käytetään vaakasuoraa aloituslistaa. Kipsilaattojen liimaamiseen tulee käyttää MAXGLUE-universaali-liimaa. Liima levitetään pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Laattoja ei tule liimata toistensa päälle pystysuorassa rivissä. Paras tulos saavutetaan liimaamalla seuraavat vaakarivit puolen laatan leveyden verran edellisestä rivistä siirrettyinä.



Leikkaamiseen voi käyttää käsikäyttöistä puu- tai metallisaha. Asennustyöt tulee suorittaa lämpötilassa 5°C - 25°C. Värierot laattojen sävyissä voidaan välttää ostamalla tuotteet samasta tuotantoerästä. Valmistaja ei ota huomioon valituksia pitkän ajan kuluttua ostetuista laatoista.

Huolto

Laattojen asentamisen jälkeen vähintään 48 tunnin kuluttua (tai kun liima ja laatat ovat täysin kuivuneet) kivi on impregnoitava MAX-ME-impregnointiaineella (2l tai 5l). Impregnointiaine voi muuttaa laatan sävyä, siksi ennen impregnointia on suositeltavaa tehdä testi asentamattomaan laattaan, jotta lopputulos olisi tyydyttävä.

Huomio!

Kaikki asennustoimenpiteet tulee suorittaa rakennustaiteen ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti yllä olevien ohjeiden perusteella. Laattoja ei saa liimata paikkoihin, joissa lämpötila ylittää 50°C tai joissa on erittäin korkea kosteus. Hienovaraiset erot laattojen sävyissä ovat luonnollinen ilmiö, joka johtuu tuotannon käsityöläisluonteesta. Valmistaja ei ota vastuuta laattojen virheellisestä asennuksesta seinään, eikä asennuksen jälkeen tehtyjä valituksia koosta ja väreistä oteta huomioon.

* LISÄTIETO: Koskee seuraavia laattoja: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK, STANFORD.