

(HU) BETON DÍSZFALBURKOLATOK FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

Felület előkészítése:

Az alpnak száraznak, egyenletesnek és tisztítottnak kell lennie a portól, zsíroktól és festékmарadványoktól. Az alpnak elegendően stabilnak kell lennie ahhoz, hogy elbírja a csempék terhelését. Az alacsony tartósságú festékrétegek szennyeződéseit el kell távolítani. A falat MAXGRUNT alapozóval kell alapozni.




Az egyenetlen alpra való csempézés előtt kiegyenlítő habarcsot kell felhordani. A könnyű szigetelésre történő csempézés esetén további dübelekkel és hálóval kell megerősíteni a falat.

Szerelés:

A csempék felszerelése előtt tervezzük meg a felületet, készítsük elő a csempéket, és győződjünk meg arról, hogy nincsenek látható hibáik. A csempe hátsó felületét drótkkefével kell megtisztítani. A kőzeteket több csomagból kell keverni, hogy kiegyenlítsük az esetleges színkülönbségeket, amelyek a gyártás kézi jellegéből adódóan nem tekinthetők hibának. A csempéket alulról felfelé kell rakni. A kész fugával rendelkező csempéket a fugával felfelé kell helyezni. Amennyiben nincs egyenletes, vízszintes támasz a csempék számára, használjunk vízszintes indítósínt.



A csempék rögzítéséhez rugalmas és fagyálló MAXGLUE ragasztót ajánlunk. A ragasztót az utasításoknak megfelelően kell felhordani. A csempék széleit egymáshoz kell illeszteni úgy, hogy közöttük ne legyen rés. Ne ragasszuk a csempéket egymás alá függőleges sorban. A legjobb hatást úgy érhetjük el, hogy a következő vízszintes sorokat az előző sorhoz képest fél csempe szélességgel eltolva helyezzük el.



A munka során kerülni kell a csempék és az oldalsó élek szennyeződését. Amennyiben szennyeződés történik, a ragasztót azonnal le kell mosni nedves kefével vagy szivaccsal. A csempék vágásához gyémánttárcsás szerszámot kell használni. A munkát +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell végezni.

Figyelem!

A gyártó nem vállal felelősséget az esetlegesen előforduló mézskivirágzásért, amely természetes jelenség és nem a gyártó hibájából ered. A gyártó nem vállal felelősséget a csempék helytelen felszereléséért, és nem fogadja el a méretekkel és színekkel kapcsolatos reklamációkat a felszerelés után. A színek közötti eltérések elkerülése érdekében ajánlott azonos gyártási tételből származó termékeket vásárolni. A gyártó nem fogadja el a hosszú időközönként vásárolt csempékkel kapcsolatos reklamációkat. Az összes szerelési műveletet az építészet művészetének és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégezni, az előző utasítások alapján.

A csempék természetes nyersanyagokból készültek. A természetes kő hatását és a minerális alapot a környezet tiszteltemben tartásával nyerték ki kőanyagokból.