

(SE) *Instruktioner för montering av dekorativa gipsskivor*

Underlagets förberedelse:

Underlaget för dekorativa plattor ska vara torrt, jämnt och stabilt (fritt från damm, smuts, kalk, oljor och fetter). Befintliga föroreningar på en målningsyta med låg hållfasthet bör tas bort. Väggen ska grundas med grundningsmedlet MAXGRUNT.




Montering:

Innan du börjar montera plattorna, planera ytan, förbered plattorna och se till att de inte har några synliga fel eller färgavvikelser. Baksidan av plattan kräver borttagning av gipsskiktet som bildats under produktionen med hjälp av en stålborste eller polystyrenskrapa.



När du monterar plattor med färdig fog, bör de placeras med fogsidan uppåt. Plattorna bör tas från flera förpackningar samtidigt för att jämna ut eventuella färgskillnader. Om det inte finns ett jämnt, horisontellt stöd för plattorna, använd en horisontell startlist. För att limma gipsskivor ska du använda universellt lim av typen MAXGLUE. Limmet ska appliceras enligt instruktionerna på förpackningen. Plattor bör inte limmas ovanpå varandra i en vertikal rad. Bästa effekten uppnås genom att limma påföljande horisontella rader med ett förskjutning på ½ plattans bredd jämfört med den föregående raden.



För skärning kan en handsåg för trä eller metall användas. Monteringsarbetet bör utföras vid en temperatur från 5°C till 25°C. För att undvika skillnader i plattornas nyanser är det rekommenderat att köpa produkter från samma produktionsbatch. Tillverkaren tar inte emot klagomål gällande plattor köpta med stort tidsintervall.

Underhåll:

Efter att plattorna har lagts, efter minst 48 timmar (eller efter att limmet och plattorna har torkat helt), bör stenen impregneras med impregneringsmedlet MAX-ME (2l eller 5l). Impregneringsmedlet kan ändra plattans nyans, därför är det rekommenderat att göra ett test på en omonterad platta för att se om det slutliga resultatet är tillfredsställande.

Observera!

Alla monteringsåtgärder ska utföras i enlighet med byggnadskonst och säkerhetsföreskrifter baserade på ovanstående riktlinjer. Plattor bör inte limmas på platser där temperaturen överstiger 50°C eller på platser med mycket hög fuktighet. Små skillnader i plattornas nyanser är ett naturligt fenomen som beror på den manuella karaktären av produktionen. Tillverkaren ansvarar inte för felaktig montering av plattor på väggen, och klagomål rörande storlek och färger efter montering kommer inte att beaktas.

* LISÄYS: Koskee seuraavia laattoja: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK, STANFORD..